ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Топкинский цемент»

ОКПО 53086734 ОГРН1024201979592
ИНН 4229004316 КПП 422901001
р/счет 40702810226020103537
в Кемеровском отделении № 8615
г. Кемерово Сбербанка РФ
к/счет 30101810200000000612
БИК 043207612

Отгрузочные реквизиты:
Вагоны – ст. Топки ЗСЖД
код 871107,
код предприятия 4164.
Контейнеры – ст. Кемерово-сортировочная ЗСЖД
код 870000, ГТС.

652300, Кемеровская область,
г. Топки, Промплощадка.
Тел./факс: (38454) 380-10,
380-26, 380-35, 380-12.
E-mail: topcem@sibcem.ru,
www.sibcem.ru.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК МАРКИ 500
НА ОСНОВЕ КЛИНКЕРА НОРМИРОВАННОГО СОСТАВА
ПЦ 500-Д0-Н ГОСТ 10178-85

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 10178-85	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Содержание минеральных добавок, %	не допускается	**0,0**
Потери при прокаливании, %	не более 5,0	**0,90**
Содержание оксида кремния SiO_2, %	не нормируется	**20,85**
Содержание оксида алюминия Al_2O_3, %	не нормируется	**4,09**
Содержание оксида железа Fe_2O_3, %	не нормируется	**4,40**
Содержание оксида кальция CaO, %	не нормируется	**64,41**
Содержание оксида магния MgO, %	не нормируется	**1,80**
Содержание оксидов калия и натрия в пересчете на Na_2O (Na_2O+0,658K_2O), %	не более 0,6 (п. 5.2.2.2 ГОСТ 33320-2015)	**0,52**
Содержание нерастворимого остатка, %	не нормируется	**0,30**
Содержание оксида серы SO_3, %	от 1,0 до 3,5	**2,94**
Содержание хлор-иона Cl^-, %	не более 0,1	**0,017**
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тонкость помола (остаток на сите № 008), %	не более 15,0	**2,3**
Удельная поверхность, $м^2/кг$	не нормируется	**384**
Сроки схватывания: начало, мин конец, мин	не ранее 120 не позднее 600	**169** **238**
Нормальная густота, %	не нормируется	**25,75**
Водоотделение, %	не нормируется	**21,3**
Равномерность изменения объема	не более 10 мм	**выдержана**
Признаки ложного схватывания	не допускаются	**отсутствуют**
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		
При изгибе: в возрасте 3 суток, МПа	не нормируется	**5,5**
в возрасте 28 суток, МПа	не менее 5,9	**7,7**
При сжатии: в возрасте 3 суток, МПа	не нормируется	**39,3**
в возрасте 28 суток, МПа	не менее 49,0	**54,4**
При изгибе после пропаривания, МПа	не нормируется	**5,8**
При сжатии после пропаривания, МПа	не менее 32,0	**40,4**
4. ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТНЫЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	**1,84**
Отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO_2)	не менее 2,0	**2,9**
Содержание трехкальциевого силиката C_3S, %	не нормируется	**64,4**
Содержание двухкальциевого силиката C_2S, %	не нормируется	**14,5**
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (C_3S+ C_2S), %	не менее 67,0	**78,9**
Содержание трехкальциевого алюмината C_3A, %	не более 8,0	**2,5**
Содержание четырехкальциевого алюмоферрита C_4AF, %	не нормируется	**13,6**
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность Аэфф), Бк/кг	не более 370	**28,3 ± 5,5** протокол № 20-фф от 24.01.2019
6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Применяется для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опорных высоковольтных линий электропередач, контактной сети железнодорожного транспорта и освещения.		

- **Сертифицирован в системе обязательной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 10178-85. Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00031/19 (срок действия с 20.02.2019 по 19.02.2020).**

Начальник Лаборатории и ОТК Н.В. Попутникова

Директор по производству Р.В. Илло

Общество с ограниченной ответственностью "Топкинский Цемент" Секретариат г. Топки, Кемеровской области